



الخرسانة جاهزة الخلط

١ - المجال ونطاق التطبيق

تحدد هذه المواصفة القياسية المتطلبات الخاصة لإنتاج وتوريد الخرسانة جاهزة الخلط الطازجة غير المتصلدة ، وهي تتضمن المعلومات المطلوبة للتصنيع والتوريد .

٢ - المراجع التكميلية

- المواصفة القياسية الخليجية التي تعتمد عليها الهيئة والمتعلقة « بأخذ عينات الخرسانة » .
- المواصفة القياسية الخليجية التي تعتمد عليها الهيئة والمتعلقة « بطرق اختبار الخرسانة » .
- المواصفة القياسية الخليجية التي تعتمد عليها الهيئة والمتعلقة « بالركام المستخدم في صناعة الخرسانة » .
- المواصفة القياسية الخليجية التي تعتمد عليها الهيئة والمتعلقة « بالأسمنت البورتلاندي العادي والأسمنت البورتلاندي سريع التصلد » .
- المواصفة القياسية الخليجية التي تعتمد عليها الهيئة والمتعلقة « بالأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات » .

٣ - التعاريف

الخرسانة جاهزة الخلط	١/٣
خرسانة مخلوطة بالكامل وتورد للموقع في حالتها الطازجة غير المتصلدة .	
الإضافات	٢/٣
مواد تضاف بكميات صغيرة أثناء عملية خلط الخرسانة لتحقيق بعض الصفات المرغوبة في خواص الخرسانة .	
الدفعة	٣/٣
كمية الخرسانة الجاهزة المخلوطة في عملية واحدة .	
معامل الدمك	٤/٣



م ق خ ٥٨٥/١٩٩٥

المواصفة القياسية الخليجية

- ناتج قسمة كتلة الخرسانة التي تملأ وعاء ذا حجم قياسي على كتلة الخرسانة المدموكة بالكامل التي تملأ نفس الوعاء تحت ظروف الاختبار القياسي .
- ٥/٣ مقاومة الضغط
- الإجهاد الناتج عن انهيار مكعب قياسي أو أسطوانة قياسية تحت الاختبار القياسي للضغط .
- ٦/٣ مقاومة الانحناء
- الإجهاد الناتج عن انهيار منشور (متوازي مستطيلات) قياسي تحت الاختبار القياسي للثني .
- ٧/٣ المقاومة المميزة
- قيمة مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوماً بحيث لا تزيد نسبة عدد نتائج الاختبار المتدنية عنها على ٥٪ .
- ٨/٣ شاحنة قلابية
- سيارة ذات وعاء (برميل أو أسطوانة) قابل للدوران أثناء السير أو التوقف لنقل الخرسانة جاهزة الخلط الطازجة من موقع الخلط إلى نقطة التسليم .
- ٩/٣ شاحنة خللاطة
- سيارة مجهزة بخللاطة لخلط الخرسانة تماماً إما أثناء السير أو عند الوصول إلى نقطة التسليم .
- ١٠/٣ الهبوط - القوام (الكزارة) .
- الفرق بين ارتفاع القالب وأعلى نقطة في العينة المختبرة بعد رفع القالب في اختبار الهبوط القياسي للخرسانة جاهزة الخلط .
- ١١/٣ الخلطة المحددة
- خلطة الخرسانة جاهزة الخلط التي يحدد المشتري نسب مكوناتها ويكون مسئولاً عن خواصها .
- ١٢/٣ المقاومة المحددة
- مقاومة الضغط للخرسانة جاهزة الخلط التي يحددها المشتري ويكون المصنع مسئولاً عن تحقيقها وتحديد نسب مكوناتها .



م ق خ ١٩٩٥/٥٨٥

المواصفة القياسية الخليجية

- ١٣/٣ محتوى الأسمنت
كتلة الأسمنت بالكيلو غرام في المتر المكعب من الخرسانة المدموكة تماماً .
- ١٤/٣ نسبة الماء الحر إلى الأسمنت
النسبة بين كتلة الماء الحر (بعد استبعاد الماء الممتص بواسطة الركام) إلى كتلة الأسمنت في الخلطة الخرسانية .

٤ - المواد

- ١/٤ الأسمنت المستخدم في إنتاج الخرسانة جاهزة الخلط من النوع البورتلاندي العادي أو البورتلاندي سريع التصلد ويجوز بالاتفاق بين المشتري والمورد أن يكون الأسمنت من النوع المقاوم للكبريتات أو غيره . وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأسمنت المستخدم مطابقاً للمواصفات الخليجية التي تعتمد عليها الهيئة .
- ٢/٤ الركام
يكون الركام المستخدم في إنتاج الخرسانة جاهزة الخلط مطابقاً للمواصفات القياسية الخليجية للركام التي تعتمد عليها الهيئة .
- ٣/٤ ماء الخلط
يكون الماء المستعمل في إنتاج الخرسانة جاهزة الخلط نظيفاً خالياً من المواد الضارة مثل الزيوت والأحماض والقلويات والمواد العضوية .
- ٢/٣/٤ يعتبر الماء الصالح للشرب مناسباً لخلط الخرسانة وفي حالة عدم توافره يجوز استعمال ماء بحيث لا يتعدى محتوى الأملاح فيه عن :
- | | |
|---------------------|--------------------------|
| ٢٠٠٠ جزء في المليون | مواد صلبة مذابة |
| ١٠٠٠ جزء في المليون | كربونات وبيكربونات قلوية |
| ١٠٠٠ جزء في المليون | كلوريدات |
| ٣٠٠٠ جزء في المليون | كبريتات |
| ٦٠٠ جزء في المليون | قلويات |
| ٤ بحد أدنى | الرقم الأيروجيني |



م ق خ ١٩٩٥/٥٨٥

المواصفة القياسية الخليجية

٤/٤ الإضافات

يكون استخدام الإضافات في الخرسانة جاهزة الخلط بالاتفاق بين المشتري والمورد ولا يجوز استخدام إضافات تحتوي على كلوريد الكالسيوم .

٥ - قياس المواد

١/٥ الأسمنت

تحدد كميات الأسمنت بالوزن

٢/٥ الركام

تحدد كميات الركام بالوزن

٣/٥ الماء

تحدد كميات الماء بالوزن أو بالحجم

٤/٥ الإضافات

تحدد كميات الإضافات السائلة أو التي على شكل معجون بالوزن أو بالحجم وتحدد كميات الإضافات الصلبة بالوزن .

٥/٥ الخرسانة جاهزة الخلط

تحدد كميات الخرسانة جاهزة الخلط الطازجة بالمتري المكعب .

٦ - الخلط

يتم خلط الخرسانة الجاهزة في خلط ثابت .

٧ - النقل

١/٧ تنقل الخرسانة جاهزة الخلط إلى نقطة التسليم بواسطة شاحنات قلابة أو خلطة ويراعى عدم تحميلها بأكثر من سعتها المقتنة المدونة أو المطبوعة على شاحنة أو بأقل من نصف سعتها .

٢/٧ يتم تقليب الخرسانة أثناء عملية النقل ولا يجوز إضافة مياه للخلطة أثناء نقلها .

٣/٧ يجوز بالاتفاق بين المشتري والمورد نقل الخرسانة جاهزة الخلط بوسيلة غير الشاحنات القلابة أو الخلطة وتراعى حماية الخلطة من تأثيرات العوامل الجوية .



م ق خ ٥٨٥/١٩٩٥

المواصفة القياسية الخليجية

٨ - التسليم

- ١/٨ يجب أن يتم تفريغ الشاحنة كلياً خلال :
ساعتين إذا كانت درجة الحرارة السائدة تقل عن ٣٤ ° .
ساعة ونصف إذا كانت درجة الحرارة السائدة تزيد على ٣٤ ° .
ويراعى ألا تتعدى هذه المدة زمن الشك الأول للأسمنت وتحسب مدة التفريغ من وقت إضافة ماء الخلط إلى الأسمنت والركام أو إضافة الأسمنت إلى الركام والماء .
- ٢/٨ في حالة استخدام شاحنات غير قلابة أو خللاطة يجب أن يتم تفريغ هذه الشاحنات كلياً خلال :
ساعة واحدة بعد الخلط إذا كانت درجة الحرارة السائدة تقل عن ٣٤ ° .
نصف ساعة إذا كانت درجة الحرارة السائدة تزيد على ٣٤ ° .
- ٣/٨ يجوز إطالة المدد المحددة في البندين (١/٨ ، ٢/٨) في حالة استعمال إضافات موصى عليها فنياً وذلك بالاتفاق بين المشتري والمورد .

٩ - متطلبات تصنيع وتوريد الخرسانة جاهزة الخلط

- ١/٩ يحدد المشتري كمية الخرسانة المطلوبة والغرض منها وموقع العمل ونقطة التفريغ ومواعيد التسليم .
- ٢/٩ يتم الاتفاق بين المشتري والمورد على توريد الخرسانة جاهزة الخلط إما بالخلطة المحددة أو بالمقاومة المحددة ويكون المورد مسؤولاً عن استمرارية التوريد في المواعيد المحددة .
- ٣/٩ متطلبات الخلطة المحددة
- يجب أن يحدد المشتري المعلومات التالية : *
- نسبة الماء إلى الأسمنت أو قيمة الهبوط
- نوع الأسمنت المستخدم
- نوع الركام
- المقاس الاعتيادي الأكبر للركام
- نوع الإضافات وكمياتها إن طلبت



المواصفة القياسية الخليجية

م ق خ ٥٨٥/١٩٩٥

- طبيعة ونوع الإنشاء .
- ٤/٩ متطلبات المقاومة المحددة
- ١/٤/٩ يجب أن يحدد المشتري المعلومات التالية :
- رتبة الخرسانة طبقاً للجدولين (١ ، ٢)
- نوع الأسمنت المستخدم .
- الحد الأدنى لمحتوى الأسمنت .
- قيمة الهبوط .
- نوع الركام .
- المقاس الاعتباري الأكبر للركام .
- محتوى الهواء بالخرسانة عند طلب خرسانة خالية الهواء .
- نوع الإضافات وكمياتها إن طلبت .
- طبيعة ونوع الإنشاء .
- ٢/٤/٩ يقوم المورد بتصميم متكامل للخلطة .

الجدول رقم (١)

رتبة الخرسانة طبقاً لخاصية مقاومة الضغط المميزة

عند عمر ٢٨ يوماً لمكعب الاختبار القياسي ١٥٠×١٥٠×١٥٠ مم

رتبة الخرسانة	مقاومة الضغط المميزة بالنيوتن/مم ^٢
ضغط ١٠	١٠
ضغط ١٥	١٥
ضغط ٢٠	٢٠
ضغط ٢٥	٢٥
ضغط ٣٠	٣٠
ضغط ٣٥	٣٥
ضغط ٤٠	٤٠
ضغط ٤٥	٤٥
ضغط ٥٠	٥٠
ضغط ٥٥	٥٥
ضغط ٦٠	٦٠

الجدول رقم (٢)

رتبة الخرسانة طبقاً لخاصية مقاومة الانحناء المميزة
عند عمر ٢٨ يوماً لمنشور الاختبار القياسي ١٥٠×١٥٠×٦٠٠ مم

رتبة الخرسانة	مقاومة الانحناء المميزة بالنيوتن/مم ^٢
انحناء ٣	٣
انحناء ٤	٤
انحناء ٥	٥

١٠- أخذ العينات

١/١٠ يكون تجهيز عينات الخرسانة جاهزة الخلط طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المتعلقة بطرق أخذ عينات الخرسانة .

٢/١٠ للمشتري الحق في أخذ عينات من الخرسانة الجاهزة عند موقع التسليم خلال ٣٠ دقيقة من وقت وصولها للموقع لإجراء اختبارات تأكيدية عليها لتحديد مدى مطابقتها للمتطلبات المحددة ، ويكون معدل أخذ عينات الخرسانة التي تعد لإجراء اختبار الضغط طبقاً لنوع الإنشاء بالمعدلات المذكورة في الجدول رقم (٣) مع مراعاة ألا يقل عدد العينات في كل يوم صب عن عينة واحدة كافية لتجهيز ٤ مكعبات ١٥٠×١٥٠×١٥٠ مم على الأقل .

الجدول رقم (٣)

معدل تكرار أخذ عينات اختبار الضغط

نوع الإنشاء	معدل تكرار أخذ العينة
أعمدة - كوابل	كل ١٠ متر مكعب أو ١٠ قلبات
كمرات - بلاطات	كل ٢٠ متر مكعب أو ٢٠ قلبة
أساسات - حوائط سائدة	كل ٥٠ متر مكعب أو ٥٠ قلبة



١١- الفحص والاختبار

تجرى الاختبارات القياسية طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة .

- ١/١١ يجب أن يتوافر في المصنع وسائل فحص واختبار الخرسانة الطازجة والمتصلدة والمواد المكونة لها .
- ٢/١١ يجب أن يجري المصنع الاختبارات الدورية على الركام - الأسمنت - المياه - الإضافات للتأكد من مدى مطابقة المواد المستخدمة للمواصفات القياسية المتعلقة بها .
- ٣/١١ يجب أن يجري المصنع الاختبارات الدورية على الخرسانة الجاهزة الطازجة والمتصلدة لتحديد خواصها .
- ٤/١١ يجب أن يقوم المصنع بتسجيل نتائج اختبارات المواد والخرسانة ونسب مكونات الخلطة وتفصيل الأوزان الجافة للمواد ونوع المواد الإضافية وكمياتها ومقدار الماء المضاف للخلطة في سجلات يحتفظ بها ويحق للمشتري الاطلاع على بيانات الخلطات المتفق عليها .
- ٥/١١ يجب على المصنع أن يزود المشتري بشهادات بنتائج الاختبارات الخاصة بالخلطات المتفق عليها .
- ٦/١١ تعتبر الخرسانة الجاهزة مطابقة لمتطلبات مقاومة الضغط إذا تحقق ما يلي :
- ١/٦/١١ تتكون مجموعة الاختبار من عيتين كحد أدنى بحيث تمثل كل عينة اختبار مكعبين قياسيين كحد أدنى .
- ٢/٦/١١ لا يقل متوسط اختبارات المجموعة عن المقاومة المذكورة في العمود (أ) من الجدول رقم (٤) .
- ٣/٦/١١ لا تقل نتيجة اختبار الضغط للعينة الواحدة في مجموعة الاختبار عن المقاومة في العمود (ب) من الجدول رقم (٤) .
- ٧/١١ تعتبر الخرسانة الجاهزة مطابقة لمتطلبات مقاومة الانحناء إذا تحقق ما يلي :
- ١/٧/١١ ألا يقل الفرق بين متوسط نتائج مقاومة الانحناء للمجموعة والمقاومة المحددة عن ٠,٣ نيوتن / مم^٢ .
- ٢/٧/١١ ألا يقل الفرق بين نتيجة اختبار مقاومة الانحناء للعينة الواحدة في المجموعة والمقاومة المحددة عن ٠,٣ نيوتن / مم^٢ .



الجدول رقم (٤)

متطلبات تحقيق مقاومة الضغط للخرسانة الجاهزة

مقاومة الضغط المحددة بالنيوتن/م ^٢	عدد نتائج اختبارات المجموعة	الحد الأدنى لمتوسط نتائج اختبارات المجموعة عن المقاومة المحددة بالنيوتن/م ^٢	الحد الأدنى لنتيجة اختبار العينة الواحدة في مجموعة الاختبار عن المقاومة المحددة بالنيوتن/م ^٢
٢٠ فأكثر	٢	(المقاومة المحددة + ١)	(المقاومة المحددة - ٣)
	٣	(المقاومة المحددة + ٢)	(المقاومة المحددة - ٣)
	٤	(المقاومة المحددة + ٣)	(المقاومة المحددة - ٣)
من ١٥ - ٧,٥	٢	(المقاومة المحددة + صفر)	(المقاومة المحددة - ٣)
	٣	(المقاومة المحددة + ١)	(المقاومة المحددة - ٣)
	٤	(المقاومة المحددة + ٢)	(المقاومة المحددة - ٣)

١٢- التفاتوات

١/١٢ أجهزة القياس

يجب على المصنع أن يعاير بصفة دورية كل أجهزة القياس والاختبار عن طريق مختبر معتمد ويحتفظ بشهادات المعايرة لتقديمها إلى المشتري عند طلبها .
وتكون دقة أجهزة القياس بالوزن $\pm 0,3\%$ من السعة القصوى للجهاز .
ودقة أجهزة القياس بالحجم $\pm 0,3\%$ من السعة القصوى للجهاز .

٢/١٢ تفاوتات أوزان مكونات الخرسانة

يجب أن تكون التفاتوات المسموح بها في أوزان مكونات الخرسانة بالخلطة طبقاً للجدول رقم (٥) .



الجدول رقم (٥)

تفاوتات أوزان المواد

المادة	التفاوتات المسموح بها بالوزن
الركام	$\pm 2\%$ من وزن ركام الخلطة
الماء	$\pm 1\%$ من الوزن الكلي لماء الخلطة
الأسمنت	$\pm 1\%$ من وزن الأسمنت بالخلطة
الإضافات	$\pm 3\%$ من الكمية المحددة بالخلطة

٣/١٢ تفاوتات قيم الهبوط

١/٣/١٢ يجب أن تكون التفاوتات المسموح بها في قيم الهبوط طبقاً للجدول رقم (٦)

الجدول رقم (٦)

التفاوتات المسموح بها في قيم الهبوط

مقدار الهبوط	التفاوت
٥١ مم وأقل	± 13 مم
أكثر من ٥١ مم إلى ١٠٢ مم	± 25 مم
أكثر من ١٠٢ مم	± 38 مم

٢/٣/١٢ ويكون التفاوت المسموح به في حال تحديد حد أقصى لقيم الهبوط طبقاً للجدول رقم (٧).



الجدول رقم (٧)

التفاوتات المسموح بها في حالة تحديد حد أقصى لقيم الهبوط

التفاوت	مقدار الهبوط
+ صفر - ٣٨ م	٧٦ م وأقل
+ صفر - ٦٣ م	أكثر من ٧٦ م

التفاوت في معامل الدمك

٤/١٢

يجب أن يكون التفاوت المسموح به في معامل الدمك طبقاً للجدول رقم (٨)

الجدول رقم (٨)

التفاوتات المسموح بها في معامل الدمك

معامل الدمك	التفاوت المسموح به
٠,٩ أو أكثر	$\pm 0,03$
أقل من ٠,٩ وأكثر من ٠,٨	$\pm 0,04$
٠,٨ أو أقل	$\pm 0,05$

التفاوت في محتوى الهواء بالخرسانة

٥/١٢

يجب أن يكون التفاوت المسموح به لمحتوى الهواء في حدود $\pm 1,5\%$ من القيمة المحددة .

التفاوت في محتوى الأسمنت

٦/١٢

يجب ألا يقل محتوى الأسمنت عن ٩٥٪ من المحتوى الأدنى المحدد .

وإذا يزيد محتوى الأسمنت على ١٠٥٪ من المحتوى الأقصى المحدد .

التفاوت في نسبة الماء الحر / الأسمنت

٧/١٢

يجب ألا تزيد نسبة الماء الحر / الأسمنت على ٥٪ من القيمة المحددة .



١٣- بطاقة التوريد

١/١٣ يقدم المصنع إلى المشتري مع كل دفعة من الخرسانة الجاهزة المتجانسة بطاقة توريد تسلم له في موقع العمل وقبل التفريغ تشمل البيانات التالية :

- ١ - اسم المصنع و / أو علامته التجارية .
- ٢ - رقم مسلسل بطاقة التوريد .
- ٣ - تاريخ التوريد .
- ٤ - رقم الشاحنة .
- ٥ - اسم المشتري .
- ٦ - اسم موقع العمل ومكان نقطة التسليم .
- ٧ - رتبة الخرسانة أو وصف الخلطة الخرسانية المطلوبة .
- ٨ - كمية الخرسانة الجاهزة المتفق عليها بالتر المكعب .
- ٩ - قابلية التشكيل .
- ١٠ - نوع الأسمنت ومصدره .
- ١١ - نوع الركام وأقصى مقاس له .
- ١٢ - وقت التحميل .
- ١٣ - وقت الوصول ووقت إتمام التفريغ .
- ١٤ - اعتماد المورد أو من يمثله .

٢/١٣ ويجوز بالاتفاق بين المصنع والمشتري أن تتضمن بطاقة التوريد بيانات أخرى مثل :

- ١ - المحتوى الأدنى لكمية الأسمنت .
- ٢ - اسم ونوع الإضافات .
- ٣ - أوزان مركبات الخرسانة كل على حدة .



Technical Terms

المصطلحات الفنية

Aggregate	الركام (زلط ورمل)
Ready - Mixed Concrete	خرسانة جاهزة الخلط
Batch	دفعة
Truck Mixer	شاحنة خللاطة
Truck Agitator	شاحنة قلابة
Workability	قابلية التشكيل
Slump	كثافة (هبوط)
Admixtures	الإضافات
Characteristic Compressive Strength	مقاومة الضغط المميزة
Characteristic Flexural strength	مقاومة الانحناء المميزة
Concrete Grade	رتبة الخرسانة
Specified Mix	الخلطة المحددة
Specified Strength	المقاومة المحددة